

Sikaflex® -1a

Sellador y adhesivo elastomérico, a base de poliuretano, monocomponente

Descripción

Sellador y adhesivo a base de poliuretano, alto performance, que cura con la humedad monocomponente. Cumple Federal specification TT-S-00230C, Tipo II, Clase A; ASTM C-920, Tipo S, Grado NS, Clase 25, Usos T, NT, O, M, G, I; Canadian Standard CAN/CGSB 19.13-M87.

Usos

- Para trabajos de sello en general. Diseñado para todo tipo de juntas donde la máxima profundidad del sellador no excede de ½”.
- Juntas entre elementos prefabricados de fachadas.
- Entre muros y marcos de ventanas o puertas.
- Sello de fisuras activas.
- Instalación de artefactos sanitarios.
- Sello de juntas de dilatación tanto verticales como horizontales.
- Sello de ductos.
- Sello superficial de juntas de piscinas, canales, tanques y muros.
- Tiene muchas aplicaciones como adhesivo elástico entre materiales con diferente coeficiente de expansión.

Ventajas

- Producto listo para usar y de fácil aplicación.
- Rápido secado final y libre de huella.
- Alta elasticidad, cura a una consistencia sólida, durable y flexible con excepcional resistencia a corte y arrancamiento.
- Excelente adherencia a la mayoría de materiales de construcción.
- Excelente resistencia al envejecimiento y a la intemperie.
- Probado en exigentes climas alrededor del mundo.
- No se escurre en juntas verticales.
- Inodoro.
- Excelente resistencia al agua y a la intemperie.
- Resistente al Jet Fuel.
- Aprobado para estar en Contacto con agua potable. Posee aprobación NSF.
- Posee aprobación USDA.
- Puede recubrirse con punturas base acuosa y aceite.
- Capacidad de movimiento de +/- 25% del ancho de la junta.



Datos Técnicos

Presentación	Cartucho de 10.3 Oz				
Color	Blanco, Gris aluminio y Negro.				
Almacenamiento	15 meses en empaque original bien cerrados, en lugar fresco, entre 4°C y 35°C (40°F-95°F) y bajo techo. Antes de usar, acondicione el material a temperaturas entre 18.3 °C y 23.8°C (65°F-75°F)				
Dureza	Dureza Shore A	ASTM D -2240	21 Días	40 ± 5	
Deformación admisible	+/- 25 % máximo del ancho medio de la junta (alargamiento acortamiento).				
Propiedades de tensión	Esfuerzo a Tensión	ASTM D - 412	21 Días	13.6 kg/cm ² (200 psi)	
	Elongación a la Rotura	ASTM D - 412	21 Días	500 %	
	Módulo de Elasticidad	ASTM D - 412	21 Días	<u>25%</u>	2.38 kg/cm ² (35 psi)
				<u>50%</u>	4.08 kg/cm ² (60 psi)
<u>100%</u>				5.78 kg/cm ² (85 psi)	
Propiedades de Adhesión	Adhesión in Peel (TT-S-00230C; ASTM D-794)				
		Resistencia al Peeling		Pérdida de adhesión	
	Sustrato				
	Concreto	20 lb (8.9 Kg)		0%	
Aluminio	20 lb (8.9 Kg)		0%		
Vidrio	20 lb (8.9 Kg)		0%		
Deformación admisible	25 % máximo del ancho medio de la junta (alargamiento acortamiento)				
Curado	Secado al Tacto:	3 Horas.			
	Secado Libre de huella:	4 Horas (TT-S-00230C)			
	Curado Final:	De 4 a 7 días			
Temperatura de aplicación	Entre + 4 °C y + 37 °C. El Sikaflex 1a debe ser instalado cuando la junta está en el punto medio del movimiento anticipado.				
Temperatura de servicio	Entre -40 °C y +75 °C				
Resistencia a la intemperie	Excelente.				
Rendimiento	Aproximadamente 3 metros lineales por cartucho en junta de 1:1 cm (ancho : profundidad).				
Resistencia Química	Excelente resistencia al agua, a ácidos y álcalis diluidos. Consulte al Departamento Técnico Sika Venezuela, S.A.				
Modo de Empleo					
Preparación de Superficie	La superficie (labios) de la junta debe estar sana, limpia y seca, libre de curadores, recubrimientos, aceite, grasa, partículas sueltas u otras sustancias extrañas que puedan impedir la adherencia del producto. Se recomienda efectuar la limpieza de la junta con disco abrasivo o grata metálica, retirando seguidamente el polvo.				

Factor Forma	<p>El factor forma (ancho : profundidad / a : p) para el Sikaflex-1a en función del ancho de la junta es:</p> <p>Ancho de la junta a : p Hasta 10 mm 1 : 1 10 a 25 mm 2 : 1</p> <p>En caso de ser la profundidad de la junta mayor que la recomendada, se debe colocar SikaRod, fondo de junta que no se adhiere a la masilla, para cumplir con el factor forma. Para el caso de juntas sometidas a movimiento, si se coloca otro fondo de junta, además de ser un material compresible, éste debe estar aislado de la masilla, para lo cual se recomienda el uso de cinta de enmascarar.</p>
Imprimación	<p>Use Sikadur -32 Primer como imprimante en juntas cuyas paredes presenten humedad, en juntas que van a quedar sumergidas permanentemente, sobre superficies porosas, tales como concretos, morteros, ladrillo, piedra y en juntas sometidas a movimientos.</p> <p>Después de aplicado el Sikadur -32 Primer, se deberá esperar hasta que éste alcance la condición de secado libre de huella (ver Hoja Técnica) para la aplicación del Sikaflex 1a.</p>
Aplicación	<p>Para el mejor desempeño, la aplicación se debe efectuar en el punto medio de la expansión y contracción esperadas por diseño. El rango de temperatura de aplicación recomendado es de 4°C – 37°C (40°F-100°F)</p> <p>Sikaflex-1a viene listo para ser usado. Con la ayuda de una navaja corte la boquilla en diagonal en el ancho deseado. Perfore la punta del cartucho. Instale luego el cartucho en la Pistola de calafateo de Sika. Rellene con la masilla la totalidad de la junta. Procure mantener la punta de la boquilla dentro de la junta durante la operación de sellado evitando atrapar aire durante la operación. Evite el traslapado del producto durante la instalación para evitar atrapar aire. Una vez rellena la junta alise superficialmente según se requiera.</p> <p>Remueva la cinta de enmascarar de los bordes de la junta inmediatamente termine de alisar el producto. Las herramientas se lavan con Colma Limpiador mientras el producto aún esté fresco.</p> <p>La junta debe permitir al sellador un espesor mínimo de ¼” y un espesor máximo de ½”. Un diseño apropiado usa un factor forma 2:1 (ancho: profundidad) Como fondo de junta, use siempre SikaRod, cinta o fondo de junta de celda cerrada adecuada como soporte.</p> <p>En juntas sometidas a tráfico, el espesor mínimo debe ser de ½” y debe usarse un fondo de junta de celda cerrada, como SikaRod, para proveer soporte.</p> <p>Antes del curado el Sikaflex 1a puede ser removido con solventes. Una vez curado sólo puede ser removido por medios mecánicos.</p>
Limitaciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ En aplicaciones sometidas a inmersión permanente se deberá permitir un curado de 7 días antes de poner en servicio y/o antes de pintar sobre él. ■ Cuando se requiera colocar un recubrimiento sobre el sellador, se deben efectuar ensayos en sitio para determinar la compatibilidad del sistema. ■ El nivel máximo de exposición a cloro es de 5 ppm. ■ El % máximo de expansión y contracción permitido a la junta no deben exceder el 25% del ancho promedio de la junta (al momento de la colocación). ■ En juntas sometidas a movimiento la máxima profundidad no deberá exceder de 12.7 mm (1/2”). La profundidad mínima es de 6.3 mm (1/4”). ■ En juntas sometidas a tráfico la profundidad mínima deberá ser de 12.7 mm (1/2”). ■ Los rayos ultravioleta tienden a amarillear ligeramente la superficie del sellador con el tiempo. ■ Colores claros tienden a amarillear ligeramente si se exponen directamente a calentadores de gas antes de la formación de piel. ■ No alise con detergentes o soluciones jabonosas.
Precauciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utilice preferiblemente, todo el contenido del cartucho el mismo día. ■ Evite el contacto con alcohol o solventes durante el curado. ■ Evite el curado del producto en presencia siliconas o durante el curado de selladores a base de siliconas. ■ No aplique en aquellas juntas donde exista presión de vapor de agua que provenga del sustrato. ■ No aplique en superficies donde exista transmisión de vapor, ya que se pueden producir burbujas en el sellador. ■ Durante la colocación, evite atrapar aire en el sellador. ■ Ya que el Sikaflex 1a, cura con la humedad del ambiente, permita suficiente exposi-

- ción al aire.
- El funcionamiento del sellador depende de un buen diseño de junta y una correcta aplicación.
- En juntas con movimiento, el Sikaflex 1a debe ser instalado cuando la junta está en el punto medio del movimiento anticipado.
- La herramientas utilizadas se deben lavar con Colma Limpiador, cuando el producto aún este fresco o por métodos mecánicos después del curado.
- Utilice todo el contenido del empaque el mismo día.
- En presencia de presión de agua permanente el Sikaflex-1a solo actúa como sello auxiliar, la función de sello impermeable la asume la Cinta Sika PVC Además el Sikaflex-1a debe tener una base de apoyo.
- No aplicar Sikaflex-1 a en concretos nuevos, estos deben tener un mínimo de 21 días y usar el Sikadur-32 Primer como imprimador

Medidas de Seguridad

Contiene Xileno. Manténgase fuera del alcance de los niños. El contacto prolongado puede sensibilizar a la persona y causa reacciones alérgicas. Es un irritante ocular, de las vías respiratorias y de la piel. Evitar el contacto con la piel y la inhalación de los vapores durante la aplicación y el curado. Aplicar en lugares adecuadamente ventilados. Usar guantes de caucho, máscaras antigases y gafas de protección adecuadas para su manipulación. Cambiarse ropas contaminadas. Descarte zapatos contaminados.

Evite las llamas, chispas y fuentes de calor. En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón. Si los síntomas persisten, busque atención médica inmediata. En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua al menos durante 15 min, busque atención médica inmediata. En el caso de problemas respiratorios, proporcione aire fresco. Si los síntomas persisten, busque atención médica inmediata. En caso de ingestión, diluya con agua y consulte al médico. Cambiarse ropas contaminadas.

En caso de fugas o derrames, use equipos de protección adecuado, controle el derrame o fuga, remueva con materiales absorbentes y transfiera a contenedores adecuados. Ventile el área del derrame/fuga. Evite el contacto. Disponga de acuerdo a las regulaciones vigentes en la materia. Consultar Hoja de Seguridad del producto para más detalles.

Códigos R/S

R: 22
S: 37

Advertencia

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fé, y se basan en el conocimiento y experiencias actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, substratos y condiciones actuales de la obra son tan particulares que ninguna garantía al respecto a la comercialización o a la adaptación para un uso particular, o a alguna obligación que surja de relaciones legales, puede ser inferida de la información consignada en este documento o de otra recomendación escrita o verbal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



Sika Venezuela S.A.

Valencia, Av. Iribarren Borges, parcela N° 8-1, Zona Industrial Sur, Telf.: 0241/8324860 – Fax 0241/8333384.
Caracas, Zona 1, Sector Sur Manzana B-6, Calle 9 Parcela B-11, La Urbina.. Telf./Fax: 0212/2437777 -2435774,
Barcelona, Centro Empresarial Storage and Delivery, Local 5, vía alterna, Telf./fax: 0281/2634562 – 2633149,
Pto. Ordaz, Av. Norte Sur Unare 2 Redoma la Piña galpón # 08, Telf./Fax: 0286/9531026 – 9525049,
Maracaibo, Av. Circunvalación 2, CC El Dividive, Local G9, Telf./Fax:0261/7362117 – 7361921,
Punto Fijo, Av. Intercomunal Ali Primera, c/c California, Telf./Fax:0269/2461632.
WEB: www.sika.com.ve